

# Sista F107 Glasklar Silikon

(Y 20 15)



## Vorteile und Eigenschaften

- für glasklare, kleinflächige Verklebungen von unterschiedlichen Materialien z. B. für Glasarbeiten, bei Sprossenverklebungen etc.
- für unauffällige Abdichtungen und Verklebungen im Glas-, Schaufenster- und Vitrinenbau
- alterungsbeständig
- für Innen- und Außenanwendungen
- hochtransparent
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- Acetat-vernetzender Silikon-Dichtstoff (essigvernetzend)
- Hautbildungszeit: ca. 25 Minuten bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- zulässige Gesamtverformung: 25%
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
- Lagerfähigkeit: bei kühler (5-25 °C) und trockener Lagerung ist das Produkt im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar

Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-SGKS7	Glasklar	300 ml	12	351.00

